

ECOfin



LISSE TOUT SIMPLEMENT

Knauf ECOfin

01/2015

Knauf ECOfin

Une finition lisse ne doit pas être nécessairement difficile





Knauf ECOfin

Knauf est fier de lancer le nouvel enduit de plâtre ECOfin. Ce plâtre manuel et à projeter basé sur notre longue expérience du secteur, aura tôt fait de se distinguer par sa facilité d'application mais aussi par son degré exceptionnel de finition.

La rapidité et la précision sont primordiales dans votre métier. Malgré la vitesse et le soin avec lequel vous travaillez, un enduit de plâtre n'est pas l'autre. C'est précisément pour cette raison que Knauf a lancé l'ECOfin.

Avec cet enduit de plâtre manuel et à projeter, développé selon les principes de l'ECOgypsum, vous allez tout simplement faire la différence. Outre la facilité d'application, cet enduit offre en plus une finition très lisse. Bref, vous allez pouvoir atteindre la perfection en un seul mouvement fluide.

Vous aussi, allez-vous vous laisser tenter par plus de légèreté ?



ECOfin

Données techniques

EN 13279-1	B4 / 50 / 2
Masse volumique de l'enduit sec	+/- 1000 kg/m ³
Résistance à la flexion	≥ 1.0 N/mm ²
Résistance à la compression	≥ 2.0 N/mm ²
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau μ	10 selon EN 12524
Conductivité thermique λ	0.3 W/(mK) selon EN 12524
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Consommation par cm d'épaisseur	+/- 8,3 kg/m ²



Propriétés

- Résultat final extrêmement lisse
- ECOgypsum Inside
- Application légère et facile, à la main ou à la machine
- Rendement optimal
- Matériau ouvert à la diffusion de la vapeur
- Assure l'étanchéité à l'air
- Peut être structuré
- Durcissement uniforme
- Temps de travail élevé
- Onctueux

www.monplafonneur.be



Cette brochure est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.



Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis

Tél. : 04-273 83 11

Fax : 04-273 83 30

E-mail : info@knauf.be

Site web : www.knauf.be